

## ЦЕЛЛЮЛОЗА

сульфатная беленая из древесины лиственных пород

АО "Группа Илим" филиал г. Братск

СТО 80241670-003-2018

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА ДЛЯ МАРОК		МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
	SEH	EH	
Белизна, %, не менее	87	86	ГОСТ 30437 ИСО 3688
Механическая прочность при размоле до 60° ШР			ГОСТ 14363.4 (ИСО 5269-2)
-разрывная длина, км, не менее	7,5	6,5	ГОСТ 13525.1 (ИСО 1924-2)
-индекс сопротивления раздиранию, мН*м <sup>2</sup> /г, не менее	7,8	7,3	ГОСТ 13525.3 (ИСО 1974)
Сорность, количество соринок площадью от 0,1 мм <sup>2</sup> , шт, не более	60	100	ГОСТ 14363.3
Влажность, %	20	20	ГОСТ 16932

- В зависимости от показателей качества, целлюлоза должна изготавливаться следующих марок: «Супер-экстра» (SEH), «Экстра» (EH)
- Целлюлоза должна изготавливаться в листах размером 700x840 мм, предельные отклонения по размерам ±10 мм.
- Размеры кипы должны составлять 700x840x440 мм, предельные отклонения по размеру ± 30 мм. По согласованию с потребителем допускается изготавливать листы другого размера.

