

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА ДЛЯ МАРОК	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
	НС-ЭКСТРА	
Сорность, шт/500г а.с. целлюлозы типичные значения max	2500 400	ГОСТ 143633
pH водной вытяжки типичные значения max	7,0 9,0	ГОСТ 12523
Степень делигнификации, Каппа типичные значения max	40 45	ГОСТ 10070
Оттенков, %, белого	23-26	ГОСТ 30437
Весовая величина средней длины волокна, Lw, мм типичные значения max	17 20	ГОСТ 16932
Влажность, % типичные значения max	2,8 2,7	[8]

Требования к сырью

Целлюлоза должна изготавливаться из технологической щепы, предназначенной для целлюлозно-бумажного производства по ГОСТ 15815. Допускается использование технологической щепы с примесью лиственной древесины не более 10 % при условии соблюдения технических показателей

