

Prperties	Specification Lims			Test Methods Order	
	Aim	Lowest	Highest	Internal	External
Decitex, grams/10000m	680	636	724	0251	BISFACH.5
TP301, cN	45		168	0738	BISFACH.7
TM200, cN	13,5	11	16	0738	BISFACH.7
Elongation, %	490	415		0738	BISFACH.6
Cake Weight, grams	3120	3065	3175		

Эластан LYCRA HyFit совершенно отличен от эластанов предыдущих поколений. Волокно изготавливается по новой формуле, которая позволяет одновременно сократить слипаемость эластановых нитей на бобинах при этом не оказывает негативного влияния на адгезивные войства нитей. При работе с LYCRA HyFit эластановая нить разматывается с бобин со значительно меньшим напряжением, что позволяет улучшить стабильность подачи эластановой нити и снизить вероятность "пиковых" натяжений и обрывов. Новый уникальный продукт также позволяет сократить расход используемого клея, что позволяет сократить издержки производства. Для потребителей во всем мире бренд LYCRA означает свободу движения. LYCRA HyFit имеет более высокие упруго-эластичные свойства по сравнению с резиной, что позволяет в три-четыре раза уменьшить расход данного вида сырья на единицу продукции. С LYCRA HyFit ваше производство может уверенно аботать на максимальных оборотах.