

ПОКАЗАТЕЛИ БУМАГИ	НОРМА				
	42	45	48,8	55	60
Масса бумаги площадью 1м 2, г	42±0,5	45±0,5	48,8±0,5	55±0,5	60±0,5
Толщина, мм	min 0,100	min 0,105	min 0,115	min 0,125	min 0,140
Плотность, г/см ³	min 0,40				
Пухлость, г/см ³	max 2.30				
Влажность, %	8,0±1,0				
Абсолютное сопротивление раздиранию в поперечном направлении, мН	min 260	min 270	min 280	min 290	min 350
Разрывная длина в продольном направлении, км	min 5,0				
Удлинение, %, не менее	min 0,9				
Шероховатость по Бендсену, мл/мин	1200±100		1300±100		1500±100
Пористость по Бендсену, мл/мин	max 300		max 250		
Белизна, %	60±1				
Непрозрачность,%	min 90	min 91	min 92	min 93	min 94
Оттенок А	-0,45+ /-0,15				
Оттенок В	3,5+ /-0,5				
Предел допуска по диаметру рулона, мм	+10/-30				
Предел допуска по ширине рулона, мм	+/-1				
Количество склеек	одна в 10 рулонах				

