

## БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ

## Филиал АО «Группа Илим» в г. Коряжма



CTO 05711131-019-2011

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ   | НОРМА марка «А» |         |         |         |         |          |             | МЕТОД<br>ИСПЫТАНИЯ |
|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|-------------|--------------------|
| Масса бумаги площадью 1 ${ m m}^2$ , г,   | 50+2/-2         | 55+2/-2 | 60+1/-3 | 65+1/-3 | 70+1/-3 | 80+1/-32 | 90+2,5/-2,5 | [7]                |
| Толщина, мкм  | 60              | 65      | 70      | 75      | 80      | 95       | 105         | [16]               |
| Непрозрачность, %, не менее   | 65              | 70      | 70      | 75      | 75      | 80       | 85          | [10]               |
| Влажность, %  | 7               |         |         |         |         |          |             | [8]                |
| Белизна, %  | 80              |         |         |         |         |          |             | [9]                |
| Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании сеточной стороны (Кобб <sup>60),</sup> г/м2 | 25              |         |         |         |         |          |             | [1]                |
| Прочность поверхности на выщипывание (№свечи),<br>не менее  | 16              |         |         |         |         |          |             | [1]                |
| Разрывная длинна, м, не менее, в машинном<br>направлении MD   | 4800            |         |         |         |         |          |             | [11]               |
| Разрушающее усилие , H, не менее:<br>MD<br>CD   | 40<br>26        |         |         |         |         |          |             | [11]               |
| Массовая доля золы, %, не более   | 10              |         |         |         |         |          |             | ГОСТ 7629          |

АО "Балтийская целлюлоза" 197136, Санкт-Петербург ул. Подковырова, 16/65 лит. А пом. 5H

Тел.: +7(812)320-28-70

www.baltcell.ru