

Картон целлюлозный

Наименование показателя	Ед. измерения	Картон целлюлозный, марка "FOLDING BOX BOARD", Китай											
		170 ±3%	190 ±3%	210 ±3%	225 ±3%	230 ±3%	250 ±3%	280 ±3%	300 ±3%	330 ±3%	350 ±3%	380 ±3%	400 ±3%
Граммаж	г/м ²	170 ±3%	190 ±3%	210 ±3%	225 ±3%	230 ±3%	250 ±3%	280 ±3%	300 ±3%	330 ±3%	350 ±3%	380 ±3%	400 ±3%
Толщина	мкм	203±10	243 ±15	263 ±15	300 ±15	308 ±15	343 ±15	383 ±20	413 ±20	453 ±20	483 ±20	528 ±20	548 ±20
Жесткость (CD)	мН.м	1,2	1,8	2	2,5	3	4	5,5	7,5	9	11,5	12	13,5
Впитываемость	г/м ²												
верх		40											
оборот		100											
Белизна (ISO)	%	Верх: 90±2,0, Оборот: 85,0±2,0											
Шероховатость (pps)	мкм	?1,5											
Глянec (75?)	%	40											
Количество сложений CD	раз	15 раз											
Пыль	ед/м ²												
02-1,0мм ²	?	?20											
больше 1,0 мм ²		нет											
Влажность	%	6-8											