

**Картон для плоских слоев гофрированного картона
«Нордлайнер»
Группа Илим г. Коряжма
СТО 05711131-037-2019**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА				МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
	115	125	135	170	
Масса бумаги пл. 1м ² , г	115	125	135	170	ГОСТ Р ИСО 536
Влажность, %	6-9				ИСО 287
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее	460	500	520	560	ГОСТ 13525.8
Сопротивление сжатию (SCT), CD, кН/м, не менее	1,9	2,1	2,3	2,7	ГОСТ ИСО 9895
Поверхностная впитываемость воды (Кобб60), г/м ² min-max по верхней стороне	20-35				ГОСТ 12605
по нижней стороне	50-90				

Максимально допустимое отклонение по массе ±4%

