

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

-Картон изготавливается путём склеивания полотен картона - основы, вырабатываемой по нормативно - технической документации. Картон может изготавливаться окрашенным и не окрашенным, так же может быть с белым покровным слоем. Условное обозначение марки окрашенного обложечного картона и с белым покровным слоем.

-Картон обложечный изготавливается в листах. Размеры листов устанавливаются по согласованию с потребителем. Предельные отклонения по размерам листа не должны превышать ± 2 мм.

| ПОКАЗАТЕЛИ КАРТОНА | НОРМА ДЛЯ КАРТОНА ОБЛОЖЕЧНОГО | | | | | | | МЕТОД |
|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 1,25 \pm 0,10 | 1,50 \pm 0,12 | 1,75 \pm 0,12 | 1,90 \pm 0,12 | 2,0 \pm 0,12 | 2,5 \pm 0,12 | 3,0 \pm 0,12 | |
| Толщина, мм | 1,25 \pm 0,10 | 1,50 \pm 0,12 | 1,75 \pm 0,12 | 1,90 \pm 0,12 | 2,0 \pm 0,12 | 2,5 \pm 0,12 | 3,0 \pm 0,12 | ГОСТ 27015 |
| Масса картона площадью 1м ² , г | 800 \pm 100 | 950 \pm 100 | 1100 \pm 100 | 1250 \pm 100 | 1250 \pm 100 | 1500 \pm 150 | 1500 \pm 150 | ГОСТ 13199 |
| Предел прочности при расслаивании, кПа, не менее | 110 | | | | | | | ГОСТ 13648.60 |
| Влажность, % | 8-12 | | | | | | | ГОСТ ISO 287 |

| ПОКАЗАТЕЛИ КАРТОНА | НОРМА ДЛЯ КАРТОНА ОБЛЕГЧЕННОГО L | | МЕТОД |
|--|----------------------------------|-----------------|---------------|
| | 1,25 \pm 0,10 | 1,50 \pm 0,12 | |
| Толщина, мм | 1,25 \pm 0,10 | 1,50 \pm 0,12 | ГОСТ 27015 |
| Масса картона площадью 1м ² , г | 700 \pm 100 | 800 \pm 100 | ГОСТ 13199 |
| Предел прочности при расслаивании, кПа, не менее | 110 | | ГОСТ 13648.60 |
| Влажность, % | 6-10 | | ГОСТ ISO 287 |

