

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Легкомелованная бумага с двусторонним однократным мелованным покрытием.
Имеет полуглянцевую поверхность.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рулонная печать книг, журналов, каталогов, рекламных и справочных изданий, материалов для адресной рассылки и разнообразной коммерческой продукции офсетным, высоким и глубоким способами печати

Наименование показателя	Норма											Метод испытания
Масса бумаги площадью 1 м ² , г	51,0 ±2,0	52,0 ±2,0	54,0 ±2,0	57,0 ±2,0	60,0 ±2,0	65,0 ±2,0	70,0 ±2,0	75,0 ±2,0	80,0 ±2,0	90,0 ±2,0	105,0 ±2,0	ИСО 536
Пухлость, см ³ /г	0,85–1,05											ИСО 534
Разрывная длина, м, не менее в машинном направлении в среднем по двум направлениям	4000 3000											ГОСТ ИСО 1924-1
Белизна с ООВ, % по Эльрефо, не менее	82–85											ГОСТ 30113 (ИСО 2470)
Непрозрачность, %, не менее	84	85	86	89	90	92	93					ИСО 2471
Глянец по Хантеру 75°, %	30–40											ИСО 8254-1
Шероховатость PPS ₁₀ , мкм	1,8–2,5											ИСО 8791-4
Сорность, число соринок на 1 м ² площадью от 0,1 до 0,5 мм ² , не более	80											ГОСТ 13525.4
Влажность, %	5,0–6,5											ГОСТ 13525.19 (ИСО 287)