

ПОКАЗАТЕЛИ БУМАГИ	Допускаемые отклонения	Офсет С 55	Офсет С 58	Офсет С 60	Офсет С 65	Офсет С 70	Офсет С 75	Офсет С 80	Офсет С 90	Офсет С 100
Масса бумаги площадью, г/м ²	±2	55	58	60	65	70	75	80	90	100
Толщина, мкм	±3	71	73	77	81	90	95	101	110	127
Шероховатость, мл/мин	±50	200								
Белизна ICO, %	±2	105								
Белизна CIE, %	±3	146								
Кобб, г/м ²	±5	25								
Влажность, %	±1	6								
Непрозрачность, %, не менее		82	82	83	85	87	89	91	91	91
Разрывная длина, м, не менее		5000								

