

<b>ПОКАЗАТЕЛИ БУМАГИ</b>	<b>НОРМА</b>	<b>МЕТОД ИСПЫТАНИЯ</b>
Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г	65,0±2,0 70,0±2,0 75,0±2,0 80,0±3,0	ГОСТ ИСО536
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,73-0,80	По ГОСТ Р ИСО 534
Разрывная длина в машинном направлении, км, не менее	5,0	По ГОСТ ИСО 1924-1
Непрозрачность, %, не менее 65г 70г 75г 80г	92 92 92 93	По ГОСТ 8874 и 5.4 настоящих технических условий
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб 60), г/м <sup>2</sup> , не более	30	По ГОСТ 12605 и 5.3 настоящих технических условий
Белизна, %, не менее	60	По ГОСТ 30113 и 5.4. настоящих технических условий
Содержание золы, %, не менее	60	По ГОСТ 7629 и 5.5. настоящих технических условий
Прочность поверхности при выщипывании восковыми брусками, номер воскового бруска, не менее	14	По ГОСТ Р 55083
Влажность, % для бумаги в рулонах	4,6±0,7	По ГОСТ ИСО 287

