

| ПОКАЗАТЕЛИ БУМАГИ   | НОРМА   |      |      |       |       |       |       | МЕТОД<br>ИСПЫТАНИЯ               |
|---|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|
|   | 65±2    | 70±3 | 75±2 | 80±2  | 90±2  | 100±2 | 120±3 |                                  |
| Масса бумаги площадью 1м <sup>2</sup> , г                                       | 65±2    | 70±3 | 75±2 | 80±2  | 90±2  | 100±2 | 120±3 | ГОСТ 13199                       |
| Толщина, мкм  | 84±3    | 89±3 | 97±3 | 101±3 | 111±4 | 124±4 | 143±4 | ГОСТ 27015                       |
| Гладкость бумаги по Бекку, с, не менее  | 25      |      |      |       |       |       |       | ГОСТ 12795                       |
| Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании, г/м <sup>2</sup> | 20-30   |      |      |       |       |       |       | ГОСТ 12605 и п.7.4 настоящих СТО |
| Прочность на разрыв при растяжении в CD, кН/м, не менее                         | 2,5     | 2,5  | 2,5  | 2,5   | 3,0   | 3,0   | 3,0   | ГОСТ 13525.2                     |
| Массовая доля золы, %   | 12      | 14   | 14   | 17    | 18    | 18    | 18    | ГОСТ 7629                        |
| Влажность, %  | 6,5±1,5 |      |      |       |       |       |       | ГОСТ 13525.19                    |
| Непрозрачность, %, не менее   | 85      | 85   | 85   | 89    | 91,0  | 91,0  | 91,0  | ГОСТ 8874                        |
| Белизна по ISO D65, %   | 105±2,0 |      |      |       |       |       |       | ГОСТ 30113                       |
| Белизна по CIE, %   | 146±3,0 |      |      |       |       |       |       | ГОСТ Р ИСО 11475                 |
| Прочность поверхности на выщипывание (номер свечи), не менее                    | 13      |      |      |       |       |       |       | п. 7.6 настоящих СТО             |

