

ПОКАЗАТЕЛИ БУМАГИ	НОРМА	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
ОСНОВНОЙ ВЕС, г/м ²	60 +1/-2 55+1/-2	ГОСТ Р ИСО 536
ПЛОТНОСТЬ, г/см ³	0,6-0,8	ГОСТ Р ИСО 534
РАЗРЫВНАЯ ДЛИНА В СРЕДНЕМ ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ, м, не менее	2500	ГОСТ Р ИСО 1924
ПРОЧНОСТЬ НА ИЗЛОМ (чдп) в поперечном направлении, не менее	10	ГОСТ 13525.2
СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛЫ, %, не более	14	ГОСТ 7629
ГЛАДКОСТЬ(ВЕСК), сек	80-200	ГОСТ 12795
ЯРКОСТЬ, %, не менее	55	ИСО 2470
СОРНОСТЬ, СОРИНОК ПЛОЩАДЬЮ 0,1-0,5 мм ² /м ² , не более	200	ГОСТ 13525.4
ВЛАЖНОСТЬ, %	7,0-9,0	ГОСТ ИСО 287
НЕПРОЗРАЧНОСТЬ, %, не менее	91,0	ИСО 2471

