

ПОКАЗАТЕЛИ БУМАГИ	НОРМА	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ
ОСНОВНОЙ ВЕС, г/м <sup>2</sup>	55,0+1,0/-2,0 60,0+1,0/-2,0	ГОСТ Р ИСО 536
УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЛИСТА, г/см <sup>3</sup>	2,4-2,8	ГОСТ Р ИСО 534
РАЗРЫВНАЯ ДЛИНА В СРЕДНЕМ ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ, м, не менее	2500	ГОСТ Р ИСО 1924
СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛЫ, % , не менее	14	ГОСТ 7629
ЯРКОСТЬ, %, не менее	55	ИСО 2470
СОРНОСТЬ, СОРИНОК ПЛОЩАДЬЮ 0,1-0,5 мм <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , не более	200	ГОСТ 13525.4
ВЛАЖНОСТЬ, %	7,0-9,0	ГОСТ ИСО 287
НЕПРОЗРАЧНОСТЬ, %	91,0	ИСО 2471

